

ข้อแนะนำการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

- พูนปูนฉาบใหม่ ปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 30 วัน
- พูนปูนฉาบทาสีไว้แล้ว ตรวจสอบสภาพการยึดเกาะของสีค่าด้วยการตีเทปกระดาษขาว หรือขีดด้วยแปรงขนเหล็ก กรณีสีหลุด ล่อน เสื่อมสภาพ หรือเกิดวอลลิเปเปอร์ต้องขจัดออกให้หมดก่อน แล้วใช้น้ำยารองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำมันเพื่อการยึดเกาะที่ดีกว่า สูตรน้ำ
- พูนยิบซัม ตัดตามมาตรฐานของผู้ผลิต ถ้าเป็นพูนยาวต่อเนื่อง แนะนำให้ตัดตั้งระบบ double layers 2 ชั้น แผ่นด้านบนปิดคร่อมกับรอยต่อแผ่นด้านใน
- พูนซีเมนต์บอร์ด แนะนำให้ตัดตั้งตามคู่มือของผู้ผลิต แบบเว้นร่องเท่านั้น เพราะรอยต่อแผ่นจะแตก ซึ่งเกิดจากการยึดหด และขยายตัวของวัสดุ
- เช็ด ล้าง ทำความสะอาด และปรับผิวหน้าให้เรียบด้วยการสกิมคัต ประมาณ 3 รอบ ครอบคลุมพื้นที่ 100%
- ขีดด้วยกระดาษทราย เบอร์ 4 โดยใช้ที่จับกระดาษทราย เช็ด ทำความสะอาด ก่อนลงสีรองพื้น หรือเจ็จางสี Mylands Marble Matt Emulsion 30% ด้วยน้ำเปล่า แทนการใช้สีรองพื้น
- กลั้สีรองพื้น หรือสีจิว Mylands เจ็จาง 30% ด้วยลูกกลิ้งขนสั้น หรือแปรงทาสี หรือพู่
- สีรองพื้นทำหน้าที่ปกป้องต่างจากพูนปูน ไม่ให้ทำลายฟิล์มสีโดยตรงซึ่งทำให้สีจิวเสื่อมสภาพเร็วขึ้น เพื่อประสิทธิภาพการปกป้องสูงสุด และป้องกันการดูดซึมของพูนปูนที่ไม่เท่ากัน โดยเฉพาะกรณีใช้สีขัด รวมถึงพูนที่มีการซ่อมแล้วใช้วัสดุต่างชนิด ปิดรอยซ่อม แนะนำให้ทาสีรองพื้น 2 รอบ ระหว่างรอบรอแห้ง ปริมาณตามที่ผู้ผลิตระบุไว้
- ปล่อยให้แห้ง “ข้ามคืน” ก่อนลงสีจิว

เทคนิคการใช้สี

กรณี ใช้สี Mylands มากกว่า 1 กระป๋อง แนะนำให้ทดสอบผสมกันแล้วเทกลับ แต่มีสี ที่ฝากระป๋อง ปิดฝาให้สนิท พับปากฝาด้วย เทปกระดาษขาว

กรณีใช้แปรงทาสี แนะนำให้ใช้แปรงทาสี Synthetic ที่มีคุณภาพสูง สำหรับทาสีน้ำเท่านั้น ล้างแปรงด้วยน้ำสะอาดสะบัดแห้งก่อนใช้งาน

กรณีใช้ลูกกลิ้ง แนะนำให้ใช้ลูกกลิ้งขนสั้น และทดสอบทาดกลั้สี ไม่ควรใช้วิธีการจุ่มสีจากถัง เพราะไม่สามารถควบคุมปริมาณสีได้ตามต้องการ ควรล้างลูกกลิ้งให้สะอาดด้วยน้ำเปล่าก่อนใช้งาน สีที่อยู่ในถังได้ผ่านการเขย่าให้สีและแม่สีเข้ากันพร้อมใช้งาน ก่อนสวมอบแล้ว

กรณีพ่น สีอาจติดที่หัวพ่น การใช้อ้อยู่ในดุลพินิจของผู้ใช้งานเท่านั้น

ก่อนการใช้งานทุกครั้งต้องคนสีให้เข้ากันด้วยไม้คนสี สกิมก้นถังสี กรณีที่ไว้นานต้องนำไปเขย่าใหม่อีกครั้งที่ร้านขายสีทั่วไป สีอ่อน เขย่า ประมาณ 2-3 นาที

สีขัด เขย่า ประมาณ 3-4 นาที

ขั้นตอนการทาสี

ทาสีรอบที่ 1

พสมน้ำเจือจางประมาณ 30 % กรณีใช้สีจริงโดยไม่ต้องการใช้สีรองพื้น รอแห้งระหว่างรอบ 2-4 ชั่วโมง

ทาสีรอบที่ 2

พสมน้ำเจือจางประมาณ 15% รอแห้งระหว่างรอบ 2-4 ชั่วโมง

ทาสีรอบที่ 3

พสมน้ำเจือจางประมาณ 15% รอแห้งระหว่างรอบ 2-4 ชั่วโมง แห้งสนิทประมาณ 5 วัน

ทาสีรอบที่ 4

พสมน้ำเจือจางประมาณ 30% รอบเก็บงาน กรณีทำพร้อมกับผู้รับเหมารายอื่น ๆ แต่ไม่จำเป็น ถ้ามีการปกปิดอย่างทั่ว

หมายเหตุ

ขณะทาสีควรเปิดหน้าต่างสองด้าน เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดีที่สุด และเพื่อให้สีแห้งเร็ว

อัตราการใช้

ประมาณ 15 ตารางเมตรต่อเที่ยว ควรสั่งสีให้พอสำหรับการใช้งาน แต่ละพื้นที่

กรณีสั่งมากกว่า 1 กระป๋อง ควรทผสมกันแล้วทกลับเหมือนเดิม แต่ผสมด้วยสีที่อยู่ในถัง ผสมทกระดาดขาว ป้องกันไม่ให้สีหกและอากาศเข้าไปผสมในเนื้อสี

จำนวนสีที่ใช้จริง อาจมากหรือน้อยกว่านี้ ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการเตรียมผิว

การไม่ได้สทึมโค้ตปรับผิวหน้า จะทำให้สีเปลี่ยนสีจริง การเพิ่มรอบสีจริงไม่ได้ช่วยให้ผนังเรียบมากไปกว่าเดิม ยังกทำให้สีเปลี่ยนสีจริง และเพิ่มสาร voc โดยไม่จำเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

- สทึมโค้ต Lanko 103
- รองพื้นปูนใหม่ ICI Super Primer
- ปกป้องคราบดำซึมสู่ผิวหน้าเฉพาะจุดที่จำเป็น Mylands Stain Block
- ลูกกลิ้ง Stanley
- แปรงทาสี Synthetic คุณภาพสูง

Purdy Sprig Elite

Purdy Pro-Extra Monarch

Hamilton Perfection

Hamilton Prestige

Corona Chinex

Corona Tynex Nylon

หมายเหตุ

ทีมงานทำการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่ได้แนะนำ แต่ละชนิดที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงเทียบเท่าหรือดีกว่าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจปรับเปลี่ยน และแก้ไขเป็นระยะ ขั้นตอนการทำงาน และผลิตภัณฑ์ ที่กล่าวไว้ทั้งหมด เป็นข้อเสนอแนะ เพื่อให้ท่านได้คุณภาพของผลงานสูงสุด