

### ข้อเสนอแนะการใช้งาน

#### งานไม้จริง ไม้ขัด งานใหม่

- รองพื้นป้องกันคราบดำ Mylands Stain Block Primer White เฉพาะจุด หรือทึ่หมดกรณีใช้สีอ่อนบนไม้สีเข้ม
- รองพื้นไม้ Mylands Wood Primer and Undercoat 1-2 รอบ
- สี Mylands Wood & Metal paint 2-3 รอบ รอแห้งระหว่างรอบ 2-4 ชั่วโมง แห้งสนิทประมาณ 5 วัน

#### งานไม้จริง ทากับสีเดิม

- ขัดผิวหน้า ด้วยกระดาษทรายเบอร์ 120
- รองพื้นป้องกันคราบดำ และยาไม้ Mylands Stain Block Primer White 1-2 รอบ เฉพาะจุด หรือทึ่หมดกรณีใช้สีอ่อนบนไม้สีเข้ม
- รองพื้นไม้ Mylands Wood Primer 1-2 รอบ
- สี Mylands Wood & Metal paint 2 รอบ รอแห้ง ระหว่างรอบ 2-4 ชั่วโมง แห้งสนิทประมาณ 5 วัน

#### งานไม้แปรรูป แผ่น MDF

- รองพื้นไม้ Mylands Wood Primer 1-2 รอบ
- สี Mylands Wood & Metal paint 2-3 รอบ รอแห้ง ระหว่างรอบ 2-4 ชั่วโมง แห้งสนิทประมาณ 5 วัน

#### งานเหล็ก และแผ่น Metal Sheet

- รองพื้นเหล็ก Mylands Metal Primer and Undercoat 1 รอบ
  - สี Mylands Wood and Metal Paint 2-3 รอบ
- รอแห้ง ระหว่างรอบ 2-4 ชั่วโมง แห้งสนิทประมาณ 5 วัน

#### งานทากบอลูมิเนียม

- ขัดผิวหน้าด้วยกระดาษทรายเพื่อลบความมันมา
  - รองพื้น เพิ่มการยึดเกาะ Mylands Metal Primer and Undercoat 1 รอบ
  - สี Mylands Wood & Metal 2-3 รอบ
- รอแห้ง ระหว่างรอบ 2-4 ชั่วโมง แห้งสนิทประมาณ 5 วัน

#### งานผนังก่ออิฐ ฉาบปูน และผนังยิบซั่ม ผนังใหม่

- รองพื้น ICI Super Primer
  - สี Mylands Wood & Metal Paint 2-3 รอบ
- รอแห้ง ระหว่างรอบ 2-4 ชั่วโมง แห้งสนิทประมาณ 5 วัน

#### งานผนังก่ออิฐ ฉาบปูน และผนังยิบซั่มเก่า ต้องการทากับสีเดิม

- รองพื้น Dulux PowerPlus Primer สูตรน้ำมัน ซึ่มีสี เพิ่มการยึดเกาะ
  - สี Mylands Wood&Metal Paint 2-3 รอบ
- รอแห้ง ระหว่างรอบ 2-4 ชั่วโมง แห้งสนิทประมาณ 5 วัน

#### ระดับความเงา และจำนวนรอบที่ต้องทา>

- Wood & Metal Matt (8% sheen) ทาประมาณ 3 รอบ
- Wood & Metal Eggshell (23% sheen) ทาประมาณ 2 รอบ
- Wood & Metal Gloss (80% sheen) ทาประมาณ 2 รอบ

ขนาดบรรจุ 1 ลิตร 2.5 ลิตร และ 5 ลิตร

VOC 39 Grams/litre

จำนวนพื้นที่ 14 ตารางเมตร ต่อลิตร ต่อรอบ ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิวก่อนทาสี และวิธีการทา  
ควรสั่งสีให้พอสำหรับการใช้งาน ต่อพื้นที่ และเทพสมกัน กรณีใช้มากกว่า 1 กระป๋อง แล้วเทกลับเหมือนเดิม แต่ผสมด้วยสีที่อยู่ในถัง พื้น  
เทปกระดาษขาว ป้องกันไม่ให้สีหกและอากาศเข้าไปผสมในเนื้อสี

#### ระยะเวลาการแห้งตัว (โดยประมาณ)

1 วัน 92%                      2 วัน 93%  
3 วัน 96%                      4 วัน 98%  
5 วัน 100%

#### หมายเหตุ

- กรณีใช้ทาภายใน ไม่จำเป็นต้องใช้รองพื้น
- ก่อนการใช้งานทุกครั้งต้องคนสีให้เข้ากันด้วยไม้คนสี สกิมกับถังสี กรณีที่วันานต้องนำไปเขย่าใหม่อีกครั้งที่ร้านขายสีทั่วไป สัปดาห์  
ประมาณ 2-3 นาที และ 3-4 นาทีสำหรับสีเข้ม
- ก่อนใช้เปิดฝาทิ้งไว้ 10-15 นาทีเพื่อให้แห้งต่อการทา
- กรณีทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง ล้างให้สะอาด สะบัดแห้ง ก่อนใช้งาน
- กรณีใช้สีที่ระดับความเงา 23% sheen จนถึง 80% sheen บนผนังยิบซั่ม หรือผนังก่ออิฐฉาบปูน ที่มีความยาวต่อเนื่อง จำเป็นต้อง  
ปกปิดรอยต่อให้เรียบร้อย แนะนำการติดตั้งผนังแผ่นยิบซั่มระบบ double layers ปิดทับซ้อนรอยต่อ 2 ชั้น และฉาบสกิมโค้ต เติมพื้นที่  
100% ตามมาตรฐาน Surface Preparation Level 5 เท่านั้น

#### ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

- สีรองพื้นงานโลหะ และงานไม้ Mylands Wood&Metal Primer and Undercoat
- สีรองพื้นงานไม้ Mylands Wood Primer and Undercoat
- ปกป้องคราบดำไม้ Mylands Stain Block สูตรน้ำมัน ใช้งานง่าย
- ลูกกลิ้ง Stanley
- แปรงทาสี Synthetic

Purdy Sprig Elite

Purdy Pro-Extra Monarch

Hamilton Perfection

Hamilton Prestige

Corona Chinex

Corona Tynex Nylo

- สกิมโค้ต Lanko 103

- รองพื้นปูนใหม่ ICI Super Primer

- รองพื้นปูนเก่า ICI Dulux Power Plus Primer สูตรน้ำมัน

- กันชื้นและเชื้อราแผ่น MDF - ICI Speed Undercoat ดีที่สุด คือการทา 6 ด้านภายนอกอาคาร เพื่อลดกลิ่น

#### หมายเหตุ

ทีมงานทำการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ แต่ละชนิดที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงเทียบเท่าหรือดีกว่า อย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งอาจปรับเปลี่ยน และแก้ไขเป็นระยะ ขึ้นตอนการทำงาน และผลิตภัณฑ์ ที่กล่าวไว้ทั้งหมด เป็นข้อเสนอแนะเพื่อให้ท่านได้คุณภาพของ  
ผลงานสูงสุด